



18

Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72 83500 Outokumpu

Suoritustasoilmoitus 038HUTTUNEN

SFS-EN 13242

Soramurske SrM 6/16 mm, Sysmäjärvi

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	6/16
Rakeisuusluokka	G _c 85-15 GT _c 20/15
Litteysluku	NPD
Kiintotiheys	2,72 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,7 %
Hienoaineksen määrä	f ₂
Petrografinen kuvaus	Homogeeninen kiilleliuske soramurske
Iskunkestävyys	LA ₄₀
Kulutuskestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD

Suoritustasoilmoitus saatavissa: www.maansiirtohattunen.fi