

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 010HUTTUNEN230202015

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** *Seulottu sora 16/32 mm, Sysmäjärvi, murskauserä 2012/1*
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** *Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.*
3. **Valmistaja:** *Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohattunen.fi*
5. **AVCP-järjestelmä:** *AVPC 4.*
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** **EN 13242:2002+A1:2007**
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Raekoko</i>	<i>16/32</i>	<i>EN 13242:2002+A1:2007</i>
<i>Rakeisuusluokka</i>	<i>G_c85-15</i> <i>GT_c20/15</i>	
<i>Litteysluku</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kiintotiheys</i>	<i>2,72 Mg/m³</i>	
<i>Vedenimeytyminen</i>	<i>0,7 %</i>	
<i>Hienoainespitoisuus</i>	<i>f₂</i>	
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Homogeeninen kiilleliuske sorakiviaines</i>	
<i>Iskunkestävyys</i>	<i>LA₄₀</i>	
<i>Kulutuksestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Murskaantuneiden rakeiden määrä</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tilavuuden pysyvyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vaaralliset aineet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Rapautumisen kestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat:

seula (mm)	ohjealue		läpäisy %
	min	max	
45	98	100	100
31,5	85	100	89
22,4	10	100	56
16	0	100	9
11,2		100	2
8		50	2
5,6		15	2
4		12	2
2		5	2
1			2
0,5			2
0,25			1
0,125			0,7
0,063			0,3

MaaRyl 2010, 2232:K1
Kapillaarikatkomateriaali,
alue 1a

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

.....

Nimi ja tehtävä

Outokumpu 23.2.2015

.....

Paikka ja päivämäärä



.....

Allekirjoitus